

پرایمر پلی یورتان دو جزئی 4010-L0

این محصول بر پایه رزین و هاردنر پلی یورتان بوده و انعطاف پذیری و چسبندگی بسیار خوبی به سطح آسفالت ، موزائیک ، بتن و ... دارد. لذا به عنوان آستری جهت لایه زیرین پلی یورتان های صنعتی ، ورزشی ، **joint sealant** و ... مورد استفاده قرار می گیرد.



اطلاعات فنی :

شفاف	• شید رنگ
60±2	• درصد جامد وزنی
A/B= 100/18	• نسبت اختلاط
300-400 gr/m²	• میزان پوشش
سطحی 8 ساعت ، عمقی 24 ساعت	• زمان خشک شدن

شرایط آماده سازی سطح :

قبل از اجرای پوشش سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از چربی و روغن باشد سطح مورد نظر بوسیله دستگاه اسکراچ یا ساب سگمنتی، خراش داده می شود تا پیوند مکانیکی لازم جهت چسبندگی به سطح ایجاد شود. سطوحی که سست یا متخلخل هستند به راحتی از سطح کار جدا شوند و پس از تخلیه درز ژوئن، تمام گرد و غبار سطح توسط مکنده قوی جمع آوری شده و یک لایه آستری بوسیله غلطک مویی روی سطح اجرا می شود. در صورت وجود منافذ فراوان در بتن (بخصوص بتن تازه) اجرای دو مرحله آستری نیاز می باشد.

روش مصرف :

با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جز **A,B** را با هم مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. غلطک را داخل ظرف غوطه ور نموده و سپس روی سطح کار در جهات مختلف به حرکت در می آوریم تا سطح بتن کاملاً آغشته گردد. برای درز ژوئن و لبه های بتن از قلم مو استفاده می شود.

زمان مصرف :

حداکثر زمان اعمال بعد از اختلاط اجزا، 8 ساعت می باشد.

وسایل و تجهیزات اجرا:

دستگاه خراش، همزن دستی با قدرت مناسب، غلطک، قلم مو

زمان نگهداری :

یکسال تحت شرایط استاندارد

آدرس: تهران، شهر جدید اندیشه ، بلوار ولایت ، بعد از خروجی فاز 2 ، ساختمان پارسام ، طبقه 2 ، واحد 1

☎ 0919-2222817 📠 021-65549273

✉ dejabpolymer.co@gmail.com

🌐 www.dejabpolymer.com

